



La Hazotte Steinbruch

CONDROZ-SANDSTEIN





Bruchstein (Maßstab 1:1)



Condroz-Sandstein

SONSTIGE BEZEICHNUNGEN

Harter Sandstein, Condroz Psammit, Maas-Sandstein, Famenne-Sandstein

BESCHAFFENHEIT

Feinkörniger, leicht glimmerhaltiger Sandstein mit toniger Bindung

STRATIGRAPHISCHES ALTER

Obere Famenne-Stufe (Oberdevon, Primär)



STEINBRUCH AUS DER UMGEBUNG FÜR EINE DIENSTLEISTUNG VON QUALITÄT

Der Abbau des Steinbruchs la Hazotte geht zurück auf die Anfänge des 20. Jahrhunderts. Unsere Familie übernahm den Standort im Jahr 1969, und mit der Zeit haben wir diesen Steinbruch zu einem Unternehmen gemacht, das nicht nur in Belgien sondern auch über die Landesgrenzen hinaus anerkannt ist.

Um der Marktentwicklung gerecht zu werden, haben wir uns in mehreren Bereichen profiliert. Unsere Lagerstätte mit Condroz-Sandstein wird weiterhin abgebaut, und zudem haben wir uns auf den An- und Verkauf von Altmaterial aus Naturstein für den Straßenbau zur Wiederverwendung spezialisiert.

Trotz der Automatisierung bestimmter Produktionsabläufe möchte die Geschäftsleitung den handwerklichen Aspekt von früher bewahren. In diesem Sinne führt unser qualifiziertes Personal Standardprojekte oder Arbeiten nach Maß mit Liebe zum Stein und ganz zur Zufriedenheit des Kunden aus. In dringenden Fällen können wir schnell auf Ihren Bedarf in verschiedenen Bereichen eingehen: Pflastersteine, Steinplatten, Bruchsteine, Treppenstufen und dergleichen mehr. Sei es aus den eigenen Lagerbeständen oder mit Hilfe von mit uns vernetzten vertrauenswürdigen Partnern. Edles Material für gleich welche Verwendung verschiedenster Form und Tönung. Geben Sie unseren Natursteinen Raum, er wird es Sie mit seinem Charme und Charakter lohnen.

GESONDERTE LAGE DES STEINBRUCHS

Carrière de la Hazotte - 4163 TAVIER

TECHNISCHE WERTE

MINERALOGISCHE ZUSAMMENSETZUNG

Quarz 62-78 %, Glimmer und Feldspat
in geringen Mengen

ERFASSUNGSDATEN / LEISTUNG

Diese Angaben stehen auf
www.pierresetmarbres.be und den
Internetseiten der offiziellen Organe zur
Verfügung und werden entsprechend
den geltenden und regelmäßig aktualisierten
europäischen Normen ermittelt.

HÖCHSTABMESSUNGEN DER BLÖCKE*

Länge
2 m

Breite
1-2 m

Stärke
0,7-1,5 m

VERWENDETE MINDESTSTÄRKE*

Bei horizontaler Verwendung
2 cm



Hammerrechte Steine



Treppentafe



Mauerreden

AUSSEHEN, FÄRBUNG UND PATINA

Die äußerst reichhaltige Farbpalette der mächtigen Sandsteinlagerstätten enthält sowohl lebendige Farben (gelb, grün, rostbraun) wie gedämpftere Tönungen (von graugrün, grabliau, ockergelb oder beige). Je nach dem ob der Stein stark eisenhaltig ist oder viel Feldspat enthält, nimmt er eine rostbraune und braublaue oder grünliche Patina an.

FERTIGPRODUKTE UND ÜBLICHE ABMESSUNGEN

Dank ihrer außererwöhnlich guten mechanischen Eigenschaften, eignen sich Sandsteine hervorragend als Werksteine, für Stufen, Mauerabdeckungen, Mauerecken, Laibungen für Mauerwerk, Fassadenverkleidungen im Innen- und Außenbereich eignen sie sich besonders gut als Bodenbelag – Pflastersteine, Platten und Einfassungen.

Bruchsteine

Höhe 3-7 / 5-10 / 8-16 / 10-20 cm, Mindestlänge 1,5 x höhe
Tiefe 8-12 / 10-15 / 10-20 / 15-20 / 15-25 cm

Platten

Form beliebig 30-40 cm, Stärke 2-4 / 4-7 cm
Rechteckig nach Belieben 15-30 x 25-30 cm
Länge beliebig, feste Breite 15/20/25/30 cm, Stärke 4-7 / 2-8 cm

Mosaikpflaster

5-7 / 7-9 / 8-10 / 9-11 / 10-12 cm

Grundplatten

Breite 12-14 / 14-16 / 15-17 cm, Stärke 5-8 / 8-10 / 10-12 / 5-15 cm

Auskünfte über Sondergrößen und praktische Ratschläge zum Verlegen und Unterhalt sind beim Produzenten direkt erhältlich.

LIEFERBARE OBERFLÄCHENBEARBEITUNGEN

Gespalten und mehr oder weniger nachbearbeitet, um die Konturen der Elemente durch mehr oder weniger grobes Behauen oder Abdichten zu begradigen.

BESCHREIBUNG FÜR LASTENHEFTE

«Sehr feinkörniger leicht glimmerschiefriger Sandstein mit toniger Bindung der oberen Famenne-Stufe (Oberdevon, Primär)».




[*] Richtwerte.



CARRIÈRE DE LA HAZOTTE

Grand-Route, 7 · B-4163 TAVIER
 Tel. +32 (0)4 383 64 56 · Fax. +32 (0)4 383 64 71
 info@hazotte.be · www.hazotte.be
 MwSt-Nr. BE 0406 897 083 · RJP Huy
 Geschäftsführung : Harrie Verhoeven



Arch. Hublaof




Halbhammerrechte Steine



Arch. Pissart



Trockenmauerwerk



Rohemauerwerk Bruchsteine



PIERRES & MARBRES WALLONIE

