



# Carrières de Grès d'Arbre

MARBRE NOIR DE DINANT | GRÈS DU CONDOZ





## DES CARRIÈRES DE PROXIMITÉ POUR UN SERVICE DE QUALITÉ

La société des carrières de Grès d'Arbre extrait des matériaux naturels qui font partie intégrante de notre patrimoine bâti. Il s'agit du grès dur (Psammite du Condroz) et du calcaire de Salet qui conviennent parfaitement aux exigences urbanistiques et esthétiques actuelles en vigueur dans nos régions.

Les grès d'Arbre ont été, depuis toujours, utilisés comme pierres à bâtir. De ce site sont extraites les pierres des veines les plus dures. La gamme des teintes de ces grès est extrêmement large et varie du bleu, gris, gris vert, rouge-brun, beige, jaune, etc. Les utilisations sont également diverses : moellon, parement, pavé, dalle, etc.

Le calcaire de Salet (marbre noir de Dinant) est également utilisé dans la maçonnerie. Cette pierre acquiert une belle patine blanche, caractéristique des calcaires de Meuse. Actuellement, ces calcaires façonnés servent principalement à la restauration du patrimoine architectural ainsi qu'aux travaux de rénovation et de construction.



Poli (éch. 1:1)

### ✚ SITE D'EXTRACTION

Carrière de Salet - 5537 ANHÉE

### Ⓞ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Calcaire essentiellement, traces de sulfures et d'argiles

#### IDENTIFICATION / PERFORMANCES

Ces données sont disponibles sur le site [www.pierresetmarbres.be](http://www.pierresetmarbres.be) et sur les sites des organismes officiels. Elles sont mesurées et mises à jour selon les procédures des normes européennes en vigueur.

### ▣ DIMENSIONS MAXIMALES DES BLOCS\*

Longueur  
2 m

Largeur  
1-2 m

Épaisseur  
0,2-1,5 m

### ▣ ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION\*

2 cm

## Marbre noir de Dinant

AUTRE APPELLATION	NATURE	ÂGE STRATIGRAPHIQUE
Marbre de Salet	Calcaire à grain très fin	Viséen inférieur (Carbonifère inférieur, Primaire)

### 🏠 ASPECT, TEINTES ET PATINE

Les niveaux marbriers montrent une certaine variété d'aspects, avec un veinage clair plus ou moins accentué, et la présence éventuelle de petites taches blanches. Il prend aux intempéries une patine très claire, presque blanche.

### ✔ PRODUITS FINIS ET DIMENSIONS USUELLES

Le marbre se clive en moellons pour des maçonneries traditionnelles plus ou moins assisées. Il peut également être utilisé sous forme de dallages ainsi que pour toutes les applications courantes de la marbrerie.

#### Pierres de taille

longueur 30-150 cm, largeur 7-90 cm, épais. 2-45 cm

#### Dallages

longueur 15-90 cm, largeur 15-60 cm, épais. 2-8 cm

Des dimensions hors standard ainsi que des conseils de pose et d'entretien peuvent être obtenus en faisant appel directement au producteur.

### 📏 ÉTATS DE SURFACE DISPONIBLES

Outre les moellons clivés, le matériau peut prendre les finitions de taille habituelles des pierres bleues, comme le bouchardage, ou les finitions de marbrerie, dont la plus réussie est l'adouci foncé.

### 📖 DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Calcaire à grain très fin de teinte noire, d'âge stratigraphique viséen inférieur (Carbonifère inférieur, Primaire)».



Maçonnerie en moellons débruits



Clivé (éch. 1:1)

#### + SITE D'EXTRACTION

Carrière Debras - 5170 ARBRE

#### ( ) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

##### COMPOSITION MINÉRALOGIQUE

Quartz 62-78%, micas et feldspaths minoritaires

##### IDENTIFICATION / PERFORMANCES

Ces données sont disponibles sur le site [www.pierresetmarbres.be](http://www.pierresetmarbres.be) et sur les sites des organismes officiels. Elles sont mesurées et mises à jour selon les procédures des normes européennes en vigueur.

#### ▣ DIMENSIONS MAXIMALES DES BLOCS\*

Longueur  
2 m

Largeur  
1-2 m

Épaisseur  
0,7-1,5 m

#### ▣ ÉPAISSEUR MINIMALE D'APPLICATION\*

2 cm

## Grès du Condroz

#### AUTRES APPELLATIONS

Grès dur, psammite du Condroz, grès de Meuse, grès du Famennien

#### NATURE

Grès argileux légèrement micacé à grain fin

#### ÂGE STRATIGRAPHIQUE

Famennien supérieur (Dévonien supérieur, Primaire)

#### ☎ ASPECT, TEINTES ET PATINE

Les épais gisements de grès se déclinent selon une gamme extrêmement variée, avec des teintes plus vives (jaune, vert, rouge, brun rouille) ou plus sourdes (du gris vert au gris bleu, lie-de-vin, ocre, beige). La pierre se patine respectivement en brun rouille lorsqu'elle est riche en fer, et dans les tons gris bleu ou verdâtre lorsqu'elle est riche en feldspaths.



Dalles plaines

#### ▣ PRODUITS FINIS ET DIMENSIONS USUELLES

Grâce à leurs exceptionnelles qualités mécaniques, les grès se prêtent admirablement à la réalisation de tous types de moellon, couvre-mur, marche, angle, tour de baie, pierre de parement, aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur et la décoration. Leurs qualités naturellement antidérapantes débouchent sur la production de produits de couverture de sol – pavé, platine, dalle, dallette, bordure.

##### Moellons

hauteur 3-7 / 5-10 / 8-16 / 10-20 cm, longueur minimum 1,5 x la hauteur  
profondeur 8-12/10-15/10-20/15-20/15-25 cm

##### Dalles

forme libre 30-40 cm, épaisseur 2-4 / 4-7 cm  
format rectangulaire mesure libre 15-30 x 25-30 cm  
longueur libre, largeur fixe 15/20/25/30 cm, épaisseur 4-7 / 2-8 cm

##### Pavés mosaïques

5-7 / 7-9 / 8-10 / 9-11 / 10-12 cm

##### Platines

largeur 12-14 / 14-16 / 15-17 cm, épaisseur 5-8 / 8-10 / 10-12 / 5-15 cm

Des dimensions hors standard ainsi que des conseils de pose et d'entretien peuvent être obtenus en faisant appel directement au producteur.

#### ▣ ÉTATS DE SURFACE DISPONIBLES

Le grès est clivé et plus ou moins retouché pour régulariser le contour des éléments sous toutes les formes de finitions brutes, dégrossies, retouchées et équarries.

#### ▣ DESCRIPTIF CAHIER DES CHARGES

«Grès argileux, légèrement micacé, à grain très fin, d'âge stratigraphique famennien supérieur (Dévonien supérieur, Primaire)».

\* Valeurs indicatives.




## CARRIÈRES DE GRÈS D'ARBRE S.A.

Route du Fond, 45  
 B-5170 ARBRE-PROFONDEVILLE  
 Tél. +32 (0)81 43 31 12 · Fax +32 (0)81 43 51 12

carrieresdegresdarbre@skynet.be  
 www.carrieresdegresdarbre.be  
 TVA BE 0840 846 874 · RPM Namur

Directeur : Juan Martos



Légende ?



Légende ?



Légende ?



PIERRES & MARBRES WALLONIE



Wallonie



Wallonia.be

EXPORT INVESTMENT